LÍNEA PAVIMENTOS

PAVILAND®
IMPRESO

PRODUCTO

Producto en polvo que, aplicado sobre el hormigón fresco forma una capa de rodadura monolítica de alta resistencia a la abrasión y de agradable textura e impresión que puede reemplazar a los pavimentos tradicionales (adoquines, piedra natural, pizarra, etc).

COMPOSICIÓN

Producto a base de cemento Pórtland de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos y aditivos de gran pureza.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Calles, aceras, zonas exteriores, y acceso a centros comerciales, vías urbanas con tráfico peatonal y de vehículos, accesos y zonas circundantes de viviendas unifamiliares, piscinas, urbanizaciones, etc.
- Areas de aparcamiento.
- Zonas de paseo en parques y jardines.
- Acabados en plazas públicas
- Altas resistencias mecánicas
- Alta resistencia a la abrasión.
- Diversidad de texturas y colores.
- Posibilidad de combinar distintos tipos de estampados.
- Se puede obtener dibujos y cambios de tono, simplemente variando el color elegido y el molde utilizado.
- Inalterable a la intemperie.

MODO DE EMPLEO

- Preparar el soporte con las mallas adecuadas para armar el hormigón.
- Proteger las zonas que han de quedar limpias.
- Verter el hormigón y alisar con la llana. Nunca vibrar.
- Espolvorear el PAVILAND IMPRESO sobre el hormigón fresco.
- Alisar con llana telescópica a fin de que el hormigón absorba la capa de rodadura que formará PAVILAND IMPRESO.
- Repasar, volviendo a espolvorear PAVILAND IMPRESO, para tapar posibles calvas, y volver a pasar la llana telescópica.
- Pasado un tiempo prudencial, (cuando el hormigón haya comenzado su endurecimiento) se espolvorea PAVILAND DESMOLDEANTE, para evitar que se adhieran los moldes.
- Se colocan los moldes y se presionan uniformemente, para que el dibujo quede impreso de una forma homogénea.

grupopuma

Teléfono
de atención al cliente:
901 11 69 12

www.grupopuma.com

REV. 01/12 - Esta versión anula todas las anteriores. Compruebe última versión en la página web.

– A las 72 horas se limpia el desmoldeante del pavimento por medio de chorro de agua a presión.
– Terminar el pavimento mediante la aplicación de la resina endurecedora (se recomienda la utilización de una bomba).

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

– No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC.
– No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
– Utilizar guantes para su empleo.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Polvo COLOREADO
Densidad aparente del polvo	1,8 ± 0,2 g/cm³
Rendimiento aproximado	4-6 Kg/m²

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg de papel plastificado.
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.
La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.